

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/titebond-ii-premium-wood-glue-3-78-l-p-3922.html>



Titebond II PREMIUM Wood Glue 3,78 l

Cena brutto	330,00 zł
Cena netto	268,29 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	004437
Producent	Franklin Inter.

Opis produktu

Titebond II jest jednoskładnikowym, sieciującym klejem dyspersyjnym na bazie PVAC. Rekomendowany do klejenia na zimno lub gorąco, w prasach w.cz. jak również do miniwczepów. Charakteryzuje go krótki czas wiązania, stabilność lepkości oraz stosunkowo wysoka zawartość ciał stałych., Titebond II może być stosowany do celów montażowych. Spełnia wymogi norm: europejskiej DIN EN 204 D3 oraz amerykańskiej: ANSI/HPMA 1994 Type II water-resistant bond.

Informacje o produkcie:

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE

Baza chemiczna: Polioctan winylu (sieciujący) Barwa: biała (spoina bezbarwna)
Ciężar właściwy (g/cm3): 1.09
Zawartość ciał stałych (%): 49-50
Lepkość (mPas): 3,000 - 4,300
Sugerowana min. temperatura użytkowania: 15oC pH: 2.0-3.3
Odporność na zamrażanie: tak

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Wilgotność materiału: Wilgotność klejonego materiału powinna wynosić 6-10%.Zbyt wysoka wilgotność powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania kleju.

Przygotowanie materiału do klejenia: Materiał powinien być przygotowany do klejenia i klejony w tym samym dniu. Zachowywać odpowiednią równość klejonych powierzchni. Powierzchnie powinny być wolne od zabrudzeń pyłem drzewnym. W celu osiągnięcia równego rozkładu ciśnienia podczas klejenia, różnica grubości klejonego materiału nie może przekraczać ± 0,15 mm. Maksymalna strzałka ugięcia klejonego materiału : 1,5 mm.

Naniesienie: Naniesienie jednostkowe wynosi generalnie 120-150 g/m2. W przypadku materiałów porowatych lub o nierównych powierzchniach w/w wartości mogą ulec zwiększeniu.

Czas otwarty: 7-10 min. Czas otwarty uzależniony jest od ilości naniesionego kleju ,porowatości klejonego materiału, wilgotności drewna, temperatury klejenia i innych.

Ciśnienie prasowania: Ciśnienie prasowania zależne głównie jest od gatunku klejonego drewna. Sugerowane wartości to : dla drewna gatunków miękkich : 7.0-10.5 Kg/cm2; średnio twardych: 8.8-12.3 Kg/cm2; twardych : 12.3-17.6 Kg/cm2.

Czas prasowania: 10-20 min(w 20oC). Czas prasowania jest zależny od gatunku drewna, wilgotności drewna, temperatury klejenia. Prosimy sprawdzić wartość wskaźnika szybkości klejenia wg. metody Franklin International. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na możliwość krótszego czasu prasowania.

Czynności po sklejeniu: Po wyjęciu elementu z prasy spoina osiąga wytrzymałość początkową pozwalającą na operacje manipulacyjne. Zaleca się obróbkę mechaniczną na drugi dzień od sklejenia, w celu uniknięcia zmian wymiarów sklejanego materiału spowodowanych działaniem reszty wilgoci pozostałej w spoinie klejowej.

Czyszczenie: Do zmycia mokrego kleju należy używać zimnej wody. W przypadku częściowego wyschniętego kleju zastosować wodę gorącą. W przypadku całkowitego zaschnięcia kleju najlepsze efekty czyszczące uzyskuje się stosując

gorącą parę. W celu uniknięcia zabrudzeń przez klej urządzeń i narzędzi polecamy zastosowanie środka antyadhezyjnego.

Opakowania 3,78 l.

	Titebond ORIGINAL	Titebond II PREMIUM	Titebond III ULTIMATE	Titebond QUICK & THICK	Titebond II DARK WOOD	Titebond EXTEND
TYP	ŻYWICA ALIFATYCZNA	POLIOCTAN WINYLU PVA	POLIMER	TIKSOTROPOWY POLIOCTAN WINYLU PVA	POLIOCTAN WINYLU PVA	POLIOCTAN WINYLU PVA
ZASTOSOWANIE	WEWNĄTRZ	wew./zew.	wew./zew.	WEWNĄTRZ	wew./zew.	wew.
KLASA WODOODPORNOŚCI	---	D3	D4	---	D3	D2
CZAS OTWARCIA	4 - 6 MINUT	3 - 5 MINUT	8 - 10 MINUT	3 - 5 MINUT	3 - 5 MINUT	15 MINUT
CZAS UTWARDZANIA	10 - 15 MINUT	10 - 15 MINUT	20 - 25 MINUT	10 - 15 MINUT	30 - 60 MINUT	20 - 25 MINUT
KOLOR PO ZASCHNIĘCIU	PÓŁPRZEZROCYSTY	TRANSPARENTNY / ŻÓŁTY	JASNOBRĄZOWY	PRZEZROCYSTY	BRĄZOWY	ŻÓŁTY
CZYSZCZENIE	WODA/ SZLIFOWANIE	WODA/ SZLIFOWANIE	WODA/ SZLIFOWANIE	WODA/ SZLIFOWANIE	WODA/ SZLIFOWANIE	WODA/ SZLIFOWANIE
ZASTOSOWANIE	DREWNO, DREWNOPOCHODNE, SKÓRA, TKANINY, MATERIAŁY POROWATE	DREWNO, DREWNOPOCHODNE, CERAMIKA MOŻE POWODOWAĆ KORÓZJĘ	DREWNO, DREWNOPOCHODNE, DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ (US AGENCJA ŻYWNOŚCI I LEKÓW)	DREWNO, DREWNOPOCHODNE, SKÓRA, CERAMIKA, KAMIEŃ, SZKŁO, TKANINY, MATERIAŁY POROWATE	DREWNO, DREWNOPOCHODNE, SKÓRA, TKANINY, MATERIAŁY POROWATE	DREWNO, DREWNOPOCHODNE, MATERIAŁY POROWATE
TERMIN PRZYDATNOŚCI	2 LATA	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	1 rok