

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/d4-kiilto-kestokoll-d4000-klej-dyspersyjny-do-drewnaforu-p-3508.html>



D4 KIILTO KESTOKOLL D4000 klej dyspersyjny do drewna/foru

Cena brutto	25,00 zł
Cena netto	20,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001328www

Opis produktu

KESTOKOL D 4000

Wodoodpomy klej do drewna w klasie EN 204/D4

Właściwości

Kestokoll D4000 jest jednoskładnikowym klejem, który spełnia wymagania normy:

wodoodporność EN204/D4

odporność termiczna TAT 51.

Klej nie wymaga stosowania utwardzacza

Zastosowanie

Szczególnie nadaje się do :

klejenia okien i drzwi zewnętrznych

klejenia drewna litego np. kantówki okiennej

klejenia drewna i elementów drewnianych przeznaczonych do warunków tropikalnych

Dane techniczne i zalecane warunki stosowania

Baza dyspersja poliocetanowinyłowa

Kolor biały, przeźroczysty po wyschnięciu

pH ok. 2,5

Minimalna temperatura tworzenia się błony klejowej +7°C

Grupa wodoodporności połączenia EN 204/D4

Ilość naniesienia 150...180 g/m²

Czas otwarty (przy naniesieniu 150 g/m²) ok. 4...6 min

Ciśnienie prasowania 0,1...0,5 N/mm²

Minimalny czas prasowania (w temp. +20°C) ok. 8...18min

Temperatura w pomieszczeniu, materiałów i kleju +18...+22°C

Wilgotność drewna 7...10%

Względna wilgotność powietrza 60...70%

Opakowania 15 kg, 1000 kg

Czas otwarty i niezbędny czas prasowania zależy od warunków pracy takich jak: temperatura w pomieszczeniu, wilgotność, jakość, chłonność i stan naprężeń materiału oraz ilość naniesionego kleju. Dlatego też nasze zalecenia mogą być traktowane tylko jako wskazówki.

Instrukcja użytkowania

Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Duże tolerancje połączeń osłabiają wytrzymałość spoiny i wydłużają czas wiązania. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę, połączyć elementy i docisnąć. Czas prasowania zależy od warunków pracy. W przypadku produkcji seryjnej należy wykonać testy próbne w celu ustalenia czasu wiązania. Przy produkcji jednostkowej sklejone elementy powinny być odstawione przed dalszą obróbką, aby uzyskać niezbędną wytrzymałość spoiny. Swoje właściwości spoina uzyskuje w pełni po 7 dniach od sklejenia.

Klej nie przebarwia drewna. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą to wskutek reakcji z garbnikami zawartymi w drewnie może dojść do zabarwień.

Czyszczenie narzędzi pracy

Zmywać wodą przed zaschnięciem kleju.

Uwagi

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą. Okres przechowywania w temperaturze +20°C w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu co najmniej 6 miesięcy. Wyższa temperatura skraca żywotność kleju.

• Ochrona przed zamrożeniem • Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Powyższe zalecenia oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy.

Oryginalne opakowanie producenta 15 kg.
Klej w mniejszej ilości dostarczany jest w opakowaniu zastępczym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga - klej: 3 kg , 5 kg , 15 kg