

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/titebond-original-wood-glue-473-ml-p-3917.html>



## Titebond ORIGINAL Wood Glue 473 ml

Cena brutto	<b>51,00 zł</b>
Cena netto	<b>41,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>004441</b>
Kod EAN	<b>004443</b>
Producent	<b>Titebond</b>

### Opis produktu

**Oryginal Wood Glue jest klejem dyspersyjnym na bazie żywicy alifatycznej. Produkt charakteryzuje się doskonałą odpornością na pęczanie spoiny klejowej, bardzo wysoką odpornością termiczną, bardzo niską minimalną temperaturą klejenia oraz bardzo dużą wytrzymałością końcową. Krótki czas wiązania.**

#### Informacje o produkcie:

**Baza chemiczna:** Żywica alifatyczna Barwa: kremowa  
Ciężar właściwy (g/cm<sup>3</sup>): 1.15 Zawartość ciał stałych (%): 50-5  
Lepkość (mPas): 3000 - 3500  
Sugerowana min. temperatura użytkowania: 10°C pH: 4.0-5.0  
Odporność na zamrażanie: nie

#### INSTRUKCJA STOSOWANIA

**Wilgotność materiału:** Wilgotność klejonego materiału powinna wynosić 6-10%. Zbyt wysoka wilgotność powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania kleju.

**Przygotowanie materiału do klejenia:** Materiał powinien być przygotowany do klejenia i klejony w tym samym dniu. Zachowywać odpowiednią równość klejonych powierzchni. Powierzchnie powinny być wolne od zabrudzeń pyłem drzewnym. W celu osiągnięcia równego rozkładu ciśnień podczas klejenia, różnica grubości klejonego materiału nie może przekraczać ± 0,15 mm. Maksymalna strzałka ugięcia klejonego materiału : 1,5 mm.

**Naniesienie:** Naniesienie jednostkowe wynosi generalnie 120-150 g/m<sup>2</sup>. W przypadku materiałów porowatych lub o nierównych powierzchniach w/w wartości mogą ulec zwiększeniu.

**Czas otwarty:** 3-7 min. Czas otwarty uzależniony jest od ilości naniesionego kleju, porowatości klejonego materiału, wilgotności drewna, temperatury klejenia i innych.

**Ciśnienie prasowania:** Ciśnienie prasowania zależne głównie jest od gatunku klejonego drewna. Sugerowane wartości to : dla drewna gatunków miękkich : 7.0-10.5 Kg/cm<sup>2</sup>; średnio twardych: 8.8-12.3 Kg/cm<sup>2</sup>; twardych : 12.3-17.6 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Czas prasowania:** 5-10 min. Czas prasowania jest zależny od gatunku drewna, wilgotności drewna, temperatury klejenia. Prosimy sprawdzić wartość wskaźnika szybkości klejenia wg. metody Franklin International. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na możliwość krótszego czasu prasowania.

**Czynności po sklejeniu:** Po wyjęciu elementu z prasy spoina osiąga wytrzymałość początkową pozwalającą na operacje manipulacyjne. Zaleca się obróbkę mechaniczną na drugi dzień od sklejenia, w celu uniknięcia zmian wymiarów sklejonego materiału spowodowanych działaniem reszty wilgoci pozostałej w spoinie klejowej.

**Czyszczenie:** Do zmycia mokrego kleju należy używać zimnej wody. W przypadku częściowego wyschniętego kleju zastosować wodę gorącą. W przypadku całkowitego zaschnięcia kleju najlepsze efekty czyszczące uzyskuje się stosując gorącą parę. W celu uniknięcia zabrudzeń przez klej urządzeń i narzędzi polecamy zastosowanie środka antyadhezyjnego.

**Opakowania 473 ml.**

